

RAVENOL Multi ATF HVS Fluid

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1211144-001
Артикул:
1211144-001-01-999
Штрих-код:
4014835866591



4 литра

Артикул:
1211144-004
Артикул:
1211144-004-01-999
Штрих-код:
4014835866621



10 литров

Артикул:
1211144-010
Артикул:
1211144-010-01-999
Штрих-код:
4014835866652



20 литров

Артикул:
1211144-020



20 литров, esobox

Артикул:
1211144-B20
Артикул:
1211144-B20-01-888
Штрих-код:
4014835866737



60 литров

Артикул:
1211144-060



208 литров

Артикул:
1211144-208

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---------------------------------------|---|--------------|
| Соответствует требованиям | ATF LA 2634, ATF SP-III, Aisin Warner Automatic Gearbox, Allison C-3, Allison C-4, Allison TES-389, BMW ATF 4, Caterpillar TO-2, DTFR 13C100 (MB 236.1), DTFR 13C110 (MB 236.11), DTFR 13C120 (MB 236.2), DTFR 13C140 (MB 236.7), DTFR 13C170 (MB 236.9), DTFR 13C180 (MB 236.91), DTFR 38B100 (MB 236.3), ESSO JWS 3317, ESSO LT 71141, Fiat 9.55550-AV1, Ford ESD-M2C 185-A, Ford ESP-M2C 138-CJ, Ford ESP-M2C 166-H, Ford MERCON®, Ford MERCON® V, Ford WSS-M2C 919-E, Ford WSS-M2C 924-A, Ford WSS-M2C922-A1, GM Dexron® III F, JWS 3309, MAN 339 L1, MAN 339 Type A, MAN 339 Type V1, MAN 339 Type Z1, MAN 339 Type Z2, MB 236.1, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.2, MB 236.3, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.91, Mazda M-III, Texaco ETL 7045E, Texaco ETL 8072B, Texaco N402, VW TL 4634, VW TL 52025, VW TL 521 62, VW TL 52990, VW TL 55025, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L, ZF TE-ML 16R, ZF TE-ML 17C, ZF TE-ML 20B, ZF TE-ML 25B | |
| Подходит для | Мопар | |
| Плотность при 20°C | 845 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Красный | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 7 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 37.1 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 153 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C | 18.930 mPa*s | ASTM D2983 |
| Температура застывания | -45 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 230 °C | DIN 51757 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1 b | ASTM D130 |

Аналоги OEM

BMW

83222220442, 83220142366, 83220403675

Mercedes-Benz

A001989220309, A990989070009

Nissan

999MPMTW00P

Фасовки снятые с производства

| <i>Фасовка</i> | <i>Артикул</i> | <i>Штрих-код</i> |
|----------------|--------------------|------------------|
| 20 литров | 1211144-020-01-999 | |
| 208 литров | 1211144-208-01-999 | |