

# RAVENOL SCR PAO 100 Screw Kompressorenoel

**Вязкость: 100**

*Полностью синтетическое*



## **5 литров**

Артикул:  
**1330317-005**



## **20 литров**

Артикул:  
**1330317-020**



## **60 литров**

Артикул:  
**1330317-060**



## **205 литров**

Артикул:  
**1330317-205**  
Артикул:  
1330317-205-01-999



## **208 литров**

Артикул:  
**1330317-208**

## Характеристики

| Наименование                                        | Значение                | Аудит           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям                           | DIN 51 506 VDL          |                 |
| Плотность при 20°C                                  | 845 g/cm <sup>3</sup>   | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                | Светло-желтого          | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                  | 15.7 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                   | 97.8 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                  | 171                     | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания                              | -60 °C                  | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения                           | 256 °C                  | DIN EN ISO 2592 |
| Кислотное число, TAN                                | 0.11 mgKOH/g            | ASTM D664       |
| Отделение воды                                      | 41-39-0 (10) ml/54°Cmin | ASTM D1401      |
| Образование пены I при 24°C                         | 0/0 ml/ml               | ASTM D892       |
| Образование пены II при 93.5°C                      | 0/0 ml/ml               | ASTM D892       |
| Образование пены III от 24°C до 93.5°C              | 0/0 ml/ml               | ASTM D892       |
| Тест на коррозию меди, при 100°C/3ч                 | 1a                      | ASTM D130       |
| Ржавление (коррозия) А – дистиллированная вода      | пройден                 | ASTM D665       |
| Ржавление (коррозия) В – синтетическая морская вода | пройден                 | ASTM D665       |
| Потери на испарении % мас.доли                      | 0.1                     | ASTM D524       |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка  | Артикул            | Штрих-код |
|----------|--------------------|-----------|
| 5 литров | 1330317-005-01-999 |           |